

# LAZUROL® CLASSIC S 1023

## NAPOUŠTĚCÍ SYNTETICKÁ LAZURA S OBSAHEM OLEJŮ

### Složení a charakteristika výrobku:

Roztok alkydové pryskyřice v organickém rozpouštědle s přísadou vysychavých olejů a disperzí organických a anorganických pigmentů s přísadou směsi speciálních vosků.

Výrobek je určen k ochranným lazurovacím nátěrům měkkého i tvrdého dřeva, vystaveného povětrnostním vlivům i k nátěrům v interiérech. Chrání dřevo před účinky UV záření. Obsahuje vosk. Hluboce proniká do struktury dřeva, zvýrazňuje jeho přirozenou kresbu a tím poskytuje vysoce efektní nátěry. Vyznačuje se velmi snadnou obnovitelností starého nátěru.

Lak není určen k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.

### Odstíny:

0000 - bezbarvý, 0010 - bílý, 0020 - kaštan, 0021 - ořech, 0022 - palisandr, 0023 - teak, 0025 - sipo, 0051 - zeleň jedlová, 0060 - pinie, 0062 - borovice, 0080 - mahagon, 0099 - eben

### Použití:

Podklad: dřevo, dřevotříska, korek

Prostředí: interiér, exteriér (s výjimkou bezbarvého odstínu)

Příklady: zahradní nábytek, dřevěné štíty, podhledy, obložení stěn a stropů, ploty, chaty a dřevěné domky, okna, dveře, korek, penetrace dřevěných podlah

### Příprava podkladu:

Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12%, zbavené zbytků pryskyřic. Dřevo se zvýšeným obsahem pryskyřic ( modřín, borovice ) musí být předem zbaveno všech výronů pryskyřic, např. vymytím nitroředidlem C 6000. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled konečné povrchové úpravy dřeva a také celková životnost nátěrového systému.

Povrch dřeva určený do exteriéru je nutné nejprve napustit vhodným fungicidním napouštědlem, které zajišťuje ochranu dřeva proti napadení plísněmi, houbami a hmyzem, např. LAZUROLEM IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S 1033 nebo LAZUROLEM FUNGI. Následně je nutné povrch dřeva přebrousit jemným brusným papírem a pak teprve aplikovat napouštěcí lazuru.

Při renovačních nátěrech je nutné dřevo zbavit staré nesoudržné vrstvy např. přebroušením.

Je doporučeno dodržovat celý nátěrový systém dle katalogového listu výrobce.

### Příklad nátěrového postupu:

Nanáší se po důkladném rozmíchání na předem připravený podklad. Během prací je nutné lazurovací lak pravidelně promíchávat. Pro vnitřní použití se nanáší v 1 až 2 vrstvách, pro venkovní nátěry je vhodné použít tři vrstvy, avšak pouze barevnými odstíny. **Bezbarvý lak je určen pro nátěry v interiérech.** Jednotlivé nátěry lze nanášet v intervalech 24 hodin. Pro stejnoměrné zvýraznění kresby dřeva je vhodné nevsáklý lak po 10 až 15 ti minutách od nanesení setřít pomocí suchého štětečku nebo hadru. Lak není nutné ředit.

Na ucelené plochy používejte vždy materiál z jedné výrobní šarže. Při užití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín.

Během doby aplikace a po celou dobu schnutí musí být minimální teplota ovzduší a podkladu +5°C, maximálně pak 40°C. Optimální teplota pro nanášení nátěrové hmoty je +18°C až +23°C a relativní vlhkost vzduchu 40 – 70%.

### Doporučené způsoby aplikace:

štětec

### Parametry nátěrové hmoty:

Konzistence	nejméně 50 s (Ø 2 mm Ford)
Obsah netěkavých látek / % hmotn. /	- bezbarvý odstín 25-30% hmotn. - barevné odstíny 30-35% hmotn.
Obsah netěkavých látek / % obj. /	23% obj.
Hustota / kg/m <sup>3</sup> /	830 - 880 kg/m <sup>3</sup>

### Hodnoty pro stanovení emisních limitů:

Kategorie : A/ h	VOC: 0,66- 0,72 kg/kg	TOC: 0,55-0,60 kg/kg
------------------	-----------------------	----------------------

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1.1.2010 : **750**

Maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití v g/l: **600**

Maximální obsah těkavých látek v dodaném stavu v g/l : **600**



**BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.**

Skrchov 1, 679 61 Letovice Česká republika

IČ: 43420371, tel.: +420 516 474 211, fax.: +420 516 474 257

e-mail: [tel@teluria.cz](mailto:tel@teluria.cz), [prodej@teluria.cz](mailto:prodej@teluria.cz), <http://www.teluria.cz>

**Katalogový list**

1.4.2014

Stránka 1 z 2

**Vydatnost:**

Teoretická vydatnost (m <sup>2</sup> /l)	8-10 m <sup>2</sup> /1 litr na jednu vrstvu podle savosti podkladu
--	--

**Vlastnosti zaschlého nátěru:**

Lesk	stupeň 4 - 5
------	--------------

**Zasychání:**

Zaschlý do 24 hodin.

**Ředidlo:**

S 6006 (k mytí pomůcek).

**Skladovatelnost:**

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5-25 °C.

**Likvidace odpadů a obalů:**

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Savé materiály organického původu (hadry, piliny, papíry, prach a pod.materiály), nasáklé lakem je nutno bezpečně zlikvidovat, protože se mohou za určitých okolností samovznítit.

Dále viz bezpečnostní list výrobku.

**Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:**

Výrobek obsahuje uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické.

**Klasifikace přípravku :** EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

**Označení výstražným symbolem :** bez symbolu. Dále viz bezpečnostní list výrobku

**ODBORNÁ PORADNA: + 420 721 108 877**

*Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.*

*Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.*



**BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.**

Skrchov 1, 679 61 Letovice Česká republika

IČ: 43420371, tel.: +420 516 474 211, fax.: +420 516 474 257

e-mail: [tel@teluria.cz](mailto:tel@teluria.cz), [prodej@teluria.cz](mailto:prodej@teluria.cz), <http://www.teluria.cz>

**Katalogový list**

1.4.2014

Stránka 2 z 2