



TECHNICKÝ LIST

XYLADECOR OŠETŘUJÍCÍ OLEJ

1. POPIS VÝROBKU

XYLADECOR OŠETŘUJÍCÍ OLEJ je nízkoviskózní, mírně aromatický ošetřující olej k ochraně a konzervaci povrchově neošetřeného zahradního nábytku z tvrdého dřeva (teak, dub, buk, meranti). Je vhodný také na venkovní dřevěné podlahy. Díky vynikajícímu hloubkovému účinku regeneruje, ošetřuje a oživuje starý, zašedlý a matný povrch dřeva. Na povrchu zcela zasychá a po vyschnutí je bez zápachu, odpuzuje vodu a nečistoty. Vytváří hedvábný povrch. V kombinaci s produktem **XYLADECOR ČISTIČ DŘEVA** je zvláště vhodný pro staré a zašedlé dřevěné plochy.

2. DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNOU PŘÍPRAVU POVRCHU

Při suchém broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.

3. NÁVOD NA POUŽITÍ

Povrch dřeva očistěte, popř. zrenovujte produktem **XYLADECOR ČISTIČ DŘEVA** a lehce přebruste brusným papírem. Poté rovnoměrně naneste olej štětcem v tenké vrstvě. 15 minut po aplikaci nevsáknutý nátěr vytřete do sucha. Nechte proschnout 24 hodin a následně naneste další nátěr. Chraňte před deštěm do doby úplného zaschnutí.

UPOZORNĚNÍ:

Reklamacce barevných odstínů bude uznána pouze tehdy, pokud byl před realizací proveden zkušební nátěr a tento byl u nás reklamován. Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Barevné odstíny různých šarží doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě. Typ, povrch a předchozí nátěr dřeva ovlivňují výsledný odstín nátěru, proto doporučujeme provést zkušební nátěr před finální aplikací.

4. DOBA SCHNUTÍ

Nátěr je suchý na dotek po 5 hodinách. Následný nátěr je možné aplikovat po 24 hodinách (20 °C/50 % relativní vlhkosti vzduchu). Proschlý po 24 hodinách. Při nižší teplotě nebo vyšší vlhkosti vzduchu je doba schnutí delší.

5. BALENÍ

0,75 l

6. TEORETICKÁ VYDATNOST

14–18 m²/l v jedné vrstvě.

7. ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Ředidlem S 6006 nebo jiným běžným ředidlem. Před čištěním odstraňte ze štětce co nejvíce barvy.

8. SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchu v uzavřeném originálním obalu při teplotě +5 °C až +30 °C. Chraňte před mrazem. Číslo šarže a datum výroby jsou vytištěny na obalu. Spotřebujte do 5 let od data výroby. Chraňte před mrazem.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., BB centrum – budova BETA, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4
Infolinka: 800 100 701



TECHNICKÝ LIST

XYLADECOR OŠETŘUJÍCÍ OLEJ

9. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PRVNÍ POMOC

UPOZORNĚNÍ

Osoby a zvířata by se neměly zdržovat v ošetřeném prostoru, dokud nátěr nezaschne. Produktem neošetřujte dřevo v přímém kontaktu s potravinami a krmivem. Nepoužívejte prázdné nádoby ke skladování potravin.

Nevylévejte do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky výrobku odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

POKyny PRO PRVNÍ POMOC

Při nadýchání vyjděte na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, poskytněte umělé dýchání a zavolejte lékaře. Při zasažení pokožky důkladně omyjte vodou a mýdlem nebo vhodným čisticím prostředkem pro pokožku. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústa vodou, NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ, ihned vyhledejte lékaře.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.

S 29 Nevylévejte do kanalizace.

S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Obsahuje butanonoxim, 3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát. Může vyvolat alergickou reakci.

Hustota: 0,86 g/cm³.

Obsah organických rozpouštědel (VOC): 0,418 kg/kg.

Obsah celkového organického uhlíku (TOC): 0,375 kg/kg.

Obsah netěkavých látek (sušiny): 38,9 % obj.

Tento výrobek nepodléhá žádné kategorii VOC

10. DISTRIBUTOR V ČR A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.

BB centrum – budova BETA, Vyskočilova 1481/4

140 00 Praha 4,

Infolinka: 800 100 701

www.xyladecor.cz

11. DATUM VYDÁNÍ

Únor 2013

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslné pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., BB centrum – budova BETA, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4

Infolinka: 800 100 701