



# TECHNICKÝ LIST

## XYLADECOR PODLAHOVÝ LAK

## POLYURETANOVÝ

### 1. POPIS VÝROBKU

Xyladecor Podlahový lak je bezbarvý jednosložkový lak na bázi rozpouštědel pro použití v interiéru na nejrůznější dřevěné povrchy jako jsou parkety, obložení, dveře, zábradlí. Tvoří hedvábně polomatný nebo lesklý povrch odolný na otěr. Nedoporučujeme používat lak na vysoce zatěžované povrchy jako taneční parkety nebo tělocvičny. Nepoužívejte na vytápěné povrchy nebo na povrchy napuštěné olejem či voskem.

### 2. DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNOU PŘÍPRAVU POVRCHU

Při suchém broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.

### 3. NÁVOD NA POUŽITÍ

Výrobek nanášejte na suché a čisté dřevo. Lakovaný povrch musí být suchý, zbavený vosku, pryskyřic, olejů a jiných nečistot. Poškozený povrch vyplňte tmelem na dřevo a přebruste. Výrobek je připraven přímo k použití. Před použitím obsah důkladně promíchejte. Neředte. Odstraňte případný škraloup. Aplikujte štětcem s jemnými přírodními štětinami nebo velurovým lakýrnickým válečkem v 2–3 tenkých vrstvách (vždy až po 24 hodinách). Nátěr provádějte v tenkých vrstvách po struktuře dřeva. Podle kvality podkladu je možné přebroušení jednotlivých vrstev jemně zrnitým brusným papírem. Nepoužívejte lak při teplotě vzduchu nižší než 5 °C a za vysoké vlhkosti (nad 80%). Úplnou odolnost má povrch po 7 dnech.

### 4. DOBA SCHNUTÍ

Nátěr je suchý na dotyk po 3 hodinách. Následný nátěr je možné aplikovat po 24 hodinách (20 °C/50 % relativní vlhkosti vzduchu). Proschlý po 24 hodinách. Při nižší teplotě nebo vyšší vlhkosti vzduchu je doba schnutí delší.

### 5. BALENÍ

0,75 l, 2,5 l a 5 l

### 6. TEORETICKÁ VYDATNOST

10–12 m<sup>2</sup>/l v jedné vrstvě.

### 7. ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Technickým benzínem nebo ředitlem S 6006. Před čištěním odstraňte ze štětce a válečku co nejvíce laku.

### 8. SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchu v uzavřeném originálním obalu při teplotě +5 °C až +30 °C. Chraňte před mrazem. Číslo šarže a datum výroby jsou vytisknuty na obalu. Spotřebujte do 4 let od data výroby.

### 9. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PRVNÍ POMOC

#### UPOZORNĚNÍ

Osoby a zvířata by se neměly zdržovat v ošetřeném prostoru, dokud nátěr nezaschne. Produktem neošetřujte dřevo v přímém kontaktu s potravinami a krmivy. Nepoužívejte prázdné nádoby ke

#### DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., BB centrum – budova BETA, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4

Infolinka: 800 100 701



# TECHNICKÝ LIST

## XYLADECOR PODLAHOVÝ LAK

## POLYURETANOVÝ

skladování potravin. Nevylévejte do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky výrobku odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

### **POKyny pro první pomoc**

Při nadýchání vyjděte na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, poskytněte umělé dýchání a zavolejte lékaře. Při zasazení pokožky důkladně omyjte vodou a mýdlem nebo vhodným čisticím prostředkem pro pokožku. Při zasazení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústa vodou, NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ, ihned vyhledejte lékaře.

### **BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE**

R 10 Hořlavý.

R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření.

S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.

S 29 Nevylévejte do kanalizace.

S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

S 51 Používejte pouze v dobré větraných prostorách.

Obsahuje butanonoxim, kobaltnatá sůl. Může vyvolat alergickou reakci.

Hustota: 0,91 g/cm<sup>3</sup>.

Obsah organických rozpouštědel (VOC): 0,43 kg/kg.

Obsah celkového organického uhlíku (TOC): 0,37 kg/kg.

Obsah netěkavých látek (sušiny): 43,7 % obj.

EU limitní hodnota VOC kat. A (e) RNH: 400 g/l (2010).

Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 399 g/l.

### **10. DISTRIBUTOR V ČR A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ:**

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.

BB centrum – budova BETA, Vyskočilova 1481/4

140 00 Praha 4,

Infolinka: 800 100 701

[www.xyladecor.cz](http://www.xyladecor.cz)

### **11. DATUM VYDÁNÍ**

Leden 2013

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslné pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.

### **DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:**

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., BB centrum – budova BETA, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4

Infolinka: 800 100 701