



Technický list 07.38 Lehčený brousitelný tmel (Qualy Fill)

Výrobek	Jednosložkový ultralehký sádrový tmel (pasta) na bázi akrylátové disperze. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří pevný spoj, bez propadů.		
Vlastnosti	<input checked="" type="checkbox"/> Bez rozpouštědel; <input checked="" type="checkbox"/> Vysoká přilnavost na omítky, cihelné zdivo, beton, sádrokartony apod. <input checked="" type="checkbox"/> Velmi lehce se nanáší, brousitelný, přetíratelný akrylátovými a disperzními nátěry.		
Použití	- Pro interiéry; - Opravy trhlin a prasklin v omítce, zdivu, sádrokartonu, betonu; - Tmelení spár sádrokartonových konstrukcí s požadavkem na brousitelnost; - Splňuje normu EN 13963:2014, třída 1A - Základní spárovací tmel		
Balení	Kelímeček 250 ml a 500 ml, kbelík 5 litrů		
Barva	Bílá		
Technické údaje			
Základ	-	akrylátová disperze	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	0,42 ± 0,03	
Tepelná odolnost	°C	+5 až +75	(po vytvrzení)
Aplikační teplota	°C	+5 / +30	
Doba vytvoření povrch. vrstvy	min	≈ 5	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Skladovatelnost	měsíce	12	(při teplotách od +5°C do +25°C)
Minimální šířka spáry	mm	neomezeno	
Omezení	Mimo jiné není vhodné pro místa zatížená dlouhodobě vlhkem, vodou, pro použití na PE, PP, živичné podklady a teflon. Nepoužívat v uzavřených konstrukcích.		
Podklad	Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.		
Ošetření (příprava) podkladu	Velmi savé podklady doporučujeme opatřit penetračním nátěrem S-T70 nebo S2802A-penetrace, Hloubková penetrace NANO Den Braven.		
Pokyny	Nanést špachtlí a po zatvrdnutí zbrousit Brusnou houbičkou nebo větší plochy Hladítkem s Brusnou mřížkou.		
Čištění	Materiál: ihned vodou Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.		
Bezpečnost	Viz «Bezpečnostní list 07.38».		
Aktualizace	Aktualizováno dne: 07.02.2017 Vyhотовeno dne: 07.02.2017		

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100