

Obchodní název	BODY BEZBARVÝ LAK 2K HS (496 SR)	
Charakteristika	Dvousložkový, průhledný, akrylátový lak s vysokým a stabilním leskem. Schne uvnitř i vně stříkacího boxu. Je velmi tvrdý a odolává mechanickým, chemickým a povětrnostním vlivům. Tuží se BODY TUŽIDLEM NORMAL(720) na izokyanidovém základu v poměru 2:1 (2 díly laku a 1 díl tužidla). Ředí se 0-10% ředidlem BODY ACRYL NORMAL (740) . Nanáší se stříkací pistolí (1,3 – 1,5mm), nebo HVLP pistolí 1,3 – 1,5 mm.	
Obch. reference pro objednávku	1404000050 – bezbarvý 1404000054 – bezbarvý 1404000058 – bezbarvý	1L plechovka / 6 ks 5L plechovka / 4 ks 20L plechovka / 1 ks 400ml spray / 6ks
Použití	Vrchní lak nad metalízu.	
Skladovatelnost	36 měsíců	
Ředidlo	Druh: BODY ACRYL NORMAL	0-10%
Tužidlo	Druh: BODY HARDENER NORMAL	max. 50%
Schnutí	Na dotek 30 minut, 10 – 16 hodin. 23°C , 20 – 30 min. při 60°C , 8-10 min IR	
Způsob aplikace	Stříkací pistolí : tlak: 3 – 4 bar tryska: 1,3 – 1,5 mm HVLP: tlak 0,7 bar , 1.3 – 1,5 mm	
Příklad nátěrového postupu		
A) Příprava podkladu	Metalízu ofoukat a otřít voskovým hadříkem (jedním směrem).	
B) Aplikace výrobku	Bezbarvý lak natužíme 50% tužidlem BODY HARDENER, dobře promícháme, poté přředíme BODY ACRYL ředidlem a přes sítko vlejeme do stříkací pistole. Tlak v pistoli seřídíme na 3-4 bar a provedeme dva nástřiky. Po prvním nástřiku necháme 10 – 15 minut vytékat. Poté provedeme druhý nástřik.	
C) Následná operace	Chcete-li provádět vypalování, doporučujeme nechat 30 min. vytékat.	

