



TECHNICKÝ LIST

XYLADECOR TERRACE

1. POPIS VÝROBKU

Xyladecor Terrace je lazura na rozpouštědlové bázi speciálně vyvinutá pro ochranu venkovních dřevěných podlah. První vrstva vniká do struktury dřeva a impregnuje, čímž zajišťuje dlouhodobou ochranu před povětrnostními vlivy. Druhá vrstva zanechává na povrchu protiskluzový film. Výrobek je vhodný na venkovní podlahy vyrobené z tlakově impregnovaného dřeva, tvrdého dřeva nebo dřeva již ošetřeného impregnačním prostředkem.

2. DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNOU PŘÍPRAVU POVRCHU

Při suchém broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.

3. NÁVOD NA POUŽITÍ

1. Dřevěné povrchy musí být před úpravou čisté a suché.
2. Dřevo ošetřete fungicidním napouštědlem Xyladecor Xylamon HP.
3. Lazuru před použitím důkladně promíchejte, neřeďte. Odstraňte případný škraloup.
4. Nanášejte štětcem nebo válečkem v 1–2 vrstvách v rovnoměrné vrstvě ve směru vláknů s minimálním intervalem mezi nátěry 8 hodin.

Nátěr provádějte za stálého a suchého počasí při teplotě nad 10 °C.

Upozornění:

Reklamace barevných odstínů bude uznána pouze tehdy, pokud byl před realizací proveden zkušební nátěr a tento byl u nás reklamován. Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Barevné odstíny různých šarží doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě. Typ, povrch a předchozí nátěr dřeva ovlivňují výsledný odstín nátěru, proto doporučujeme provést zkušební nátěr před finální aplikací.

4. DOBA SCHNUTÍ

Nátěr je suchý na dotyk a odolný proti prachu po 5–8 hodinách. Následný nátěr je možné aplikovat po 8 hodinách (20 °C/65 % relativní vlhkosti vzduchu). Nátěr je proschlý po 24 hodinách. Při nižší teplotě nebo vyšší vlhkosti vzduchu je doba schnutí delší.

5. BALENÍ

2,5 l

6. TEORETICKÁ VYDATNOST

8–10 m²/l v jedné vrstvě.

7. ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Technickým benzínem nebo ředidlem S 6006. Před čištěním odstraňte ze štětce co nejvíce barvy.

8. SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchu, v uzavřeném originálním obalu při teplotě +5 °C až +30 °C. Spotřebovat do 6 let od data výroby. Číslo šarže a datum výroby jsou vytištěny na obalu. Chraňte před mrazem.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., BB centrum – budova BETA, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4
Infolinka: 800 100 701



TECHNICKÝ LIST

XYLADECOR TERRACE

9. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PRVNÍ POMOC

UPOZORNĚNÍ

Osoby a zvířata by se neměly zdržovat v ošetřeném prostoru, dokud nátěr nezaschne. Produktem neošetřujte dřevo v přímém kontaktu s potravinami a krmivy. Nepoužívejte prázdné nádoby ke skladování potravin. Nevylévejte do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky výrobku odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu nebo předejte osobě oprávněně k nakládání s nebezpečnými odpady.

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Při nadýchání vyjděte na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, poskytněte umělé dýchání a zavolejte lékaře. Při zasažení pokožky důkladně omyjte vodou a mýdlem nebo vhodným čisticím prostředkem pro pokožku. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústa vodou, vypijte 0,5 l vody, NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ, ihned vyhledejte lékaře.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.

S 29 Nevylévejte do kanalizace.

S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Obsahuje butanonoxim, 3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butykarbamát. Může vyvolat alergickou reakci.

Hustota: 0,92 g/cm³.

Obsah organických rozpouštědel (VOC): 0,229 kg/kg.

Obsah celkového organického uhlíku (TOC): 0,211 kg/kg.

Obsah netěkavých látek (sušiny): 38,62 % obj.

EU limitní hodnota VOC kat. A (e) RNH: 400 g/l (2010).

Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 399 g/l.

10. DISTRIBUTOR V ČR A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.

BB centrum – budova BETA, Vyskočilova 1481/4

140 00 Praha 4,

Infolinka: 800 100 701

www.xyladecor.cz

11. DATUM VYDÁNÍ

Únor 2013

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., BB centrum – budova BETA, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4

Infolinka: 800 100 701



TECHNICKÝ LIST

XYLADECOR TERRACE

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslné pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., BB centrum – budova BETA, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4
Infolinka: 800 100 701