

Výrobek:**Datum aktualizace: 19.5.2014**

UNIBAL[®] FERMEŽ NAPOUŠTĚCÍ O 1000

OLEJOVÉ NAPOUŠTĚDLO

Složení a charakteristika výrobku:

Směs vysychavých olejů v lakovém benzínu s přísadami sušidel.

Používá se zejména k základnímu napouštění dřeva, omítek a jiných savých podkladů, pod další nátěry olejovými, syntetickými nebo disperzními nátěrovými hmotami. Zajišťuje dokonalou přilnavost vrchních nátěrů a tím chrání podklad před nepříznivým působením povětrnostních vlivů.

Odstíny:

0000 – transparentní, v přírodní barvě podle použitých surovin

Použití:

Podklad: dřevo, dřevotříska, zdivo

Prostředí: interiér, exteriér

Příklady: dřevěné obložení, podhledy, strop, nábytek, trámy, okna, dřevěné zárubně, betonové podlahy a zdivo, obložení a podlahy z dřevovláknitých desek.

Příprava podkladu:

Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12%, zbavené zbytků pryskyřic. Dřevo se zvýšeným obsahem pryskyřic (modřín, borovice) musí být předem zbaveno všech výronů pryskyřic, např. vymytím nitroředidlem C 6000. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled konečné povrchové úpravy dřeva a také celková životnost nátěrového systému.

Příklad nátěrového postupu:

Barevný nátěr dřeva:

1) napouštění UNIBALEM[®] FERMEŽ NAPOUŠTĚCÍ O 1000

- po cca 20 min vytření přebytečné fermeže tak, aby na povrchu nezůstal lesklý nátěr
- zasychání 48 h

2) 1-2x UNIBAL[®] FERMEŽOVÁ BARVA O 2025

3) 1-2x email syntetický INDUSTROL[®] UNIVERZÁL S 2013

Doporučené způsoby aplikace:

Stříkání, váleček, štětec, máčení

Parametry nátěrové hmoty:

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Konzistence | max. 20 s (Ø 4 mm Ford) |
| Obsah netěkavých látek / % hmotn. / | min. 68% hmotn. |
| Obsah netěkavých látek / % obj. / | 61 % objem. |
| Hustota / kg/m ³ / | 880 kg/m ³ |

Hodnoty pro stanovení emisních limitů:

| | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kategorie: A/ h | VOC: 0,30 kg/kg | TOC: 0,26 kg/kg |
|-----------------|-----------------|-----------------|

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1. 1. 2010: **750**

Maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití v g/l: **264**

Vydatnost:

| | |
|----------------------|---|
| Teoretická vydatnost | cca 7 m ² / l na jednu vrstvu podle savosti podkladu |
|----------------------|---|

Zasychání:

| | |
|----------------------|-------------|
| Teplota podkladu | 23 °C |
| Zaschlý proti prachu | do 24 hodin |

Ředidlo:

S 6001 (stříkání), S6006 (štětec, váleček, máčení)

Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě +5 až +25°C.

Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Obsahuje benzinovou frakci (ropnou), těžkou, hydrogenačně odsířenou.

Klasifikace přípravku: H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



Označení výstražným symbolem:

Signální slovo: **VAROVÁNÍ.**

Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.