

## Gypsum board

Bíle probarvená penetrace na bázi vodou ředitelných akrylových pryskyřic. Je učená především pro penetraci sádkokartonu, štukových omítek, betonu a podobných stavebních materiálů ve vnitřním prostředí. Vyrovnává rozdíl absorpce a zvyšuje přilnavost mezi sádkokartonelem, spojovacím materiálem a všemi okolními povrchy, které mají být natřeny. Během aplikace je prakticky bez zápachu a lze ji použít pod všechny vodou ředitelné barvy firmy Vitex.

### INFORMACE O VÝROBKU

<b>Druh</b>	: Penetrace
<b>Způsob aplikace</b>	: Štětce, váleček nebo stříkácí pistolí
<b>Ředění</b>	: 5-10% (štětce, váleček) 10-15% čistou vodou (stříkácí pistolí)
<b>Vydatnost</b>	: 12-14m <sup>2</sup> /L na předem připravený povrch
<b>Doba schnutí</b>	: Na dotek 30-60min./23°C plně proschlý po 6-8hod./23°C
<b>Odstíny</b>	: Bíle probarvená
<b>Balení</b>	: 3L, 10L
<b>Skladovatelnost</b>	: 48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C

### PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Povrchy musí být hladké, čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty, solí a odlupujících barev se špatnou přilnavostí. Otvory nebo trhliny vyplňte akrylovým tmelem **Acrylic putty** nebo **Acrylic light putty** a přebruste.

Před použitím dobře promíchejte a občas opakujte i během aplikace. Naneste jednu vrstvu štětce či válečkem naředěnou 5-10% vodou nebo jednu vrstvu stříkácí pistolí ředěnou 10-15% vodou. V případě extra savých podkladů můžete aplikovat dvě vrstvy. Penetrace je na dotek zaschlá po 30-60min./23°C. Po 6-8hod./23°C plně proschlá a připravena k dalšímu nátěru vrchní vodou ředitelnou barvou fi. Vitex. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje.

**Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%.**

