



CZ • Technický list | Detecha Fest primer®

SK • Základní jednosložkový polyuretanový lak na kovy.

Vlastnosti:

- Syntetický přípravek, který se používá jako základní kotvicí nátěr.
- Zastavuje korozi a výrazně zvyšuje mezivrstvou soudržnost a antikorozní účinnost celého nátěrového systému.
- Vhodný na zkorodované a jinak problematické povrchy a na povrchy se zbytky starých nedočištěných nátěrů.
- Oproti jiným podobným výrobkům se vyznačuje excelentní přilnavostí na problémové podklady, hliník, zinek (ne čerstvý), měď, titan-zinek, nerez apod. Nátěr je pružný a houževnatý.
- Vhodný pro renovaci starých nátěrů.
- Možnost aplikace i při vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Chemicky reaguje s vlhkostí v podkladu.
- Výborně penetruje a zpevňuje povrchy z porézních, savých nebo málo soudržných materiálů jako je např. zdivo, beton a dřevo, ze kterých navíc absorbuje zbytkovou vlhkost.

Použití:

Základní nátěry kovů (ocel, ocel se zbytkovou rzi, pozinkovaný plech, barevné a lehké kovy). Impregnační a penetrační nátěry savých materiálů (např. zdivo, beton, dřevo, kámen). Jako následný nátěr na kovy doporučujeme použít Superkov, Superkov satin, Superfest, Epoxyban, Tlumex plast plus a jiné alkydové, epoxydové a akrylátové nátěry.

Příprava podkladu a způsob nanášení:

Podklad musí být čistý, zbavený mastnot, starých nepřilnavých nebo málo přilnavých nátěrů a silných vrstev koroze. Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkácí pistolí při teplotách +5 až +25 °C v jedné až dvou vrstvách (dle savosti podkladu a stupně zasažení korozí) a při relativní vlhkosti od 40 % do 98 %. Interval mezi vrstvami min. 2 hodiny při 20 °C. Před aplikací dalších nátěrových hmot je nutná technologická přestávka v časovém rozmezí 2 až 24 hodin dle povětrnostních podmínek. Následný nátěr aplikujte ještě v době, kdy Fest primer mírně dolepuje. Při vyšších teplotách a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se vytvrzování nátěru urychluje a technologické přestávky mezi nátěry se zkracují. Při napouštění savých podkladů je možno aplikovat druhou vrstvu hned po vsáknutí předchozí. Výrobek není určen k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Ředění/čištění:

Neředí se. Pro čištění pomůcek ředidlo S6005. Po použití obal pečlivě uzavřete. Zgelovatělý přípravek již nelze ničím rozředit.

Vydatnost:

Vydatnost nátěrové hmoty je 15 - 20 m² z 1 kg v závislosti na druhu a kvalitě podkladu a na způsobu nanášení. Na savých podkladech je vydatnost daleko nižší (2 m² i méně z 1 kg)!

Odstín:

transparentní



CZ •**Balení:**

0,8 kg, 3 kg plechovka

SK •**Technické požadavky:***a) vlastnosti v tekutém stavu:* Pach: po použitých surovinách, Hustota: min. 880 kg.m⁻³

Vzhled, odstín: nízko viskózní čirá bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina bez mechanických nečistot

b) vlastnosti při nanášení: Zasychavost při 22 ± 2 °C: max. 4 hod. na dotek*c) vlastnosti zaschlého nátěru:* Přílnavost: st. 0**Technické údaje:**Hustota produktu: 0,88 – 0,93 g/cm³

VOC: 0,80 – 0,85 kg/kg produktu

Sušina: 14,3 – 15,2 objem. %

kategorie A/h:

Mezní hodnota VOC: 750 g/l

Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 750 g/l

Skladování:

V dobře uzavřených nádobách při teplotách +5 až +25 °C, chránit před otevřeným ohněm. Přípravek nesmí uniknout do půdy ani do odpadních vod. Po otevření a následném uzavření skladovatelnost omezena. Přípravek reaguje se vzdušnou vlhkostí.

Likvidace obalů:

Použitý obal, nespotřebovaný či znehodnocený výrobek odevzdejte na místě stanoveném místními komunálními předpisy pro sběr a likvidaci nebezpečných odpadů.

Standardní věty o nebezpečnosti:

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H331 Toxický při vdechování.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H315 Dráždí kůži.

H351 Podezření na vyvolání rakoviny.

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.



CZ •

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře.

SK •

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

EUH 204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Upozornění: Určeno pro profesionální účely. (Od 24. srpna 2023 se pro průmyslové nebo profesionální použití vyžaduje odpovídající odborná příprava.)

Výstražné symboly nebezpečnosti



Signální slovo: Nebezpečí

Záruční doba: 36 měsíců od data výroby

Odvolání:

Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím jiných ředidel než doporučených, použitím po záruční době nebo špatným skladováním.

Datum vydání: 18.11.2025, PN 04/01 03.10.2025 A.č.11, BL 1.10.2025, etikety 10/2025, 03/2026

Sídlo společnosti |

Detecha, chemické výrobní družstvo
Husovo náměstí 1208, 549 01 Nové Město nad Metují
e-mail: detecha@detecha.cz | tel.: +420 491 477 111
www.detecha.cz



IČ 00029785 | DIČ CZ00029785

Detecha, chemické výrobní družstvo | spisová značka DrXVIII 234 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Kancelář |

Detecha, chemické výrobní družstvo
Kpt. Jaroše 472, 549 01 Nové Město nad Metují



CZ • Technický list | Detecha Fest primer®

SK • Základný jednozložkový polyuretánový lak na kovy.

Vlastnosti

- **Syntetický prípravok**, ktorý sa používa ako základný kotviaci náter.
- **Zastavuje koróziu** a výrazne zvyšuje medzi vrstvou súdržnosť a antikoroziu účinnosť celého náterového systému.
- Vhodný na skorodované a inak problematické povrchy a na povrchy s ostatkami starých nedočistených náterov.
- Oproti iným podobným výrobkom sa vyznačuje **excelentnou príľnavosťou** na problémové podklady, hliník, zinok (nie čerstvý), meď, titan zinok, nerez apod. Náter je pružný a húževnatý.
- Vhodné na renováciu starých náterov.
- Možnosť aplikácie i pri vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu. Chemicky reaguje s vlhkosťou v podklade.
- Výborne **penetruje a spevňuje** povrchy z poréznych, savých alebo málo súdržných materiálov ako je napr. murivo, betón a drevo, s ktorých navyše absorbuje zvyškovú vlhkosť.

Použitie

Základné nátery kovov (oceľ, oceľ so zostatkami hrdzi, pozinkovaný plech, farebné a ľahké kovy). Impregnačné a penetračné nátery savých materiálov (napr. murivo, betón, drevo, kameň). Ako ďalší náter na kovy odporúčame použiť Superkov, Superkov Satin, Superfest, Epoxyban, Tlumex plast plus a iné alkydové, epoxidové a akrylátové nátery.

Príprava podkladu a spôsob nanášania:

Podklad musí byť čistý, zbavený mastnoty, starých nepriliehavých alebo málo priliehavých náterov a silných vrstiev korózie. Nanáša sa štetcom, valčekom alebo striekacou pištoľou pri teplotách +5 až +25 °C v jednej až dvoch vrstvách (podľa savosti podkladu a stupňa zasiahnutia koróziou) a pri relatívnej vlhkosti od 40 % do 98 %. Interval medzi vrstvami min. 2 hodiny pri 20 °C. Pred aplikáciou ďalších náterových hmôt je potrebná technologická prestávka v časovom rozmedzí od 2 do 24 hodín v závislosti od poveternostných podmienok. Následný náter aplikujte ešte v čase, keď Fest primer mierne dolepuje. Pri vyšších teplotách a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa vytvrdzovanie náteru urýchľuje a technologické prestávky medzi nátermi sa skracujú. Pri napúšťaní savých podkladov sa môže aplikovať druhá vrstva hneď po vsiaknutí predchádzajúcej. Výrobok nie je určený k náterom, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, krmivami a pitnou vodou a k náterom detského nábytku a hračiek.

Riedenie, čistenie:

Neriedi sa. Na čistenie pomôcok riedidlo S6005. Po použití obal starostlivo uzatvorte. Zgelovatý prípravok už sa nedá ničím rozriediť.

Spotreba:

Spotreba náterovej hmoty je 15 - 20 m² z 1 kg v závislosti na druhu a kvalite podkladu a na spôsobe nanášania. Na savých podkladoch je spotreba ďaleko nižšia (2 m² i menej z 1 kg)!

Odtieň: transparentný



Balenie: 0,8 kg, 3 kg plechovka

Technické požiadavky:

a) vlastnosti v tekutom stave

Pach: po použitých surovinách

Hustota: min. 880 kg.m³

Vzhľad a odtieň náteru: nízkoviskózna čirá bezfarebná až slabo žltkastá kvapalina bez mechanických nečistôt,

b) vlastnosti pri nanášaní

Schnutie pri 22 ± 2 °C: maximálne 4 hod. na dotyk

c) vlastnosti zaschnutého náteru

Príľnavosť: stupeň 0

Technické údaje:

Hustota produktu: 0,88 – 0,93 g/cm³,

VOC: 0,80 – 0,85 kg/kg produktu,

Sušina: 14,3 – 15,2 objem. %

kategória A/h:

Hraničná hodnota VOC: 750 g/l

Max. obsah VOC vo výrobku v stave pripravenom na použitie: 750 g/l

Skladovanie:

V dobre uzavretých nádobách pri teplotách +5 až +25 °C, chrániť pred otvoreným ohňom. Prípravok nesmie uniknúť do pôdy ani do odpadových vôd. Po otvorení a následnom uzatvorení skladovateľnosť obmedzená. Prípravok reaguje so vzdušnou vlhkosťou.

Likvidácia obalov:

Použitý obal, nespotrebovaný či znehodnotený výrobok odovzdajte na mieste stanovenom miestnymi komunálnymi predpismi pre zber a likvidáciu nebezpečných odpadov.

Výstražné upozornenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary.

H331 Toxický pri vdýchnutí.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H315 Dráždi kožu.

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.



CZ ·

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

SK ·

P210 Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiťe.

P271 Používať iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre.

P331 Nevývolávajúte zvracanie.

P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte lekára.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P312 Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM /lekára.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

EUH 204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Upozornenie: Určené na profesionálne účely. (Od 24. augusta 2023 sa na priemyselné alebo profesionálne použitie vyžaduje primeraná odborná príprava.)

Výstražné symboly nebezpečenstva:



Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Záručná lehota: 36 mesiacov od dátumu výroby

Informácia:

Údaje uvedené v tomto technickom liste sa opierajú o naše najlepšie znalosti, podložené výsledkami laboratórnych testov a praktickými skúsenosťami. Vzhľadom na to, že výrobok je často používaný nad rámec našej kontroly, môžeme ručiť iba za kvalitu samotného výrobku. Neručíme za chyby vzniknuté nesprávnou aplikáciou, použitím iných riedidiel ako odporúčaných, použitím po záručnej lehote alebo nevhodným skladovaním.

Dátum vydania: 18.11.2025, PN 04/01 03.10.2025 A.č.11, KBÚ 1.10.2025, etikety: 10/2025, 03/2026

Sídlo spoločnosti |

Detecha, chemické výrobné družstvo
Husovo náměstí 1208, 549 01 Nové Město nad Metují
e-mail: detecha@detecha.cz | tel.: +420 491 477 111
www.detecha.cz

IČ 00029785 | DIČ CZ00029785

Detecha, chemické výrobné družstvo | spisová značka DrXVIII 234 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Kancelář |

Detecha, chemické výrobné družstvo
Kpt. Jaroše 472, 549 01 Nové Město nad Metují

