



Technický list

Karbolineum extra

dekorativní, impregnační a fungicidní nátěr na dřevo 3v1

Vlastnosti:

Komplexní ochrana dřeva. Hlubkově impregnační nátěr s fungicidními účinky proti dřevokazným houbám, plísním, hnilobě a preventivně proti dřevokaznému hmyzu. Dlouhodobě chrání dřevo před nepříznivými povětrnostními vlivy včetně UV záření. Zachovává přirozenou kresbu dřeva, neuzavírá póry a umožňuje dřevu dýchat. Nátěr se neloupe, nepraská a nevymývá se. Po úplném zaschnutí je zcela bez zápachu. Typové označení přípravku KARBOLINEUM® EXTRA dle ČSN 49 0600-1 je Fb, Ip, P, 1, 2, 3, S. Pro Slovenskou republiku typové označení dle STN 49 0600-1 je Iv, P, B, W, 4.

Použití:

stavební dřevěné konstrukce v exteriéru i v interiéru, dřevěné fasády, chaty, chalupy, šindelové střechy, obložení, pergoly, altány, parkovací přístřešky, ploty, okna, okenice a jiné

Příprava podkladu a způsob nanášení:

Před použitím přípravku důkladně promíchejte, případně protřepte. Natírané dřevo musí být proschlé (rel. vlhkost max. 15%), zbavené starých nátěrů a jiných mechanických a vegetativních nečistot včetně pryskyřičných výronů. Nanáší se štětcem, válečkem, stříkací pistolí nebo máčením v jedné i více vrstvách. Aplikace další vrstvy vždy až po vsáknutí předchozí. Nános by měl před zaschnutím zcela vpenetrovat do dřeva, aby se nevytvářela lesklá místa. Doba zasychání - obvykle do 24 hodin - závisí na teplotě a proudění vzduchu, vlhkosti a savosti podkladu. Na hladce opracovaném a málo savém dřevě může být tato doba delší. Výsledný odstín se může lišit v závislosti na druhu natíraného dřeva. Doporučujeme provést zkušební nátěr menší plochy.

Ředění:

Neředí se. Ředidlo S6005 nebo S 6006 pro čištění pomůcek.

Vydatnost:

Doporučujeme aplikovat minimálně 150 g/m² (6,7 m² z 1 kg), aby byla zajištěna dostatečná fungicidní účinnost.

Odstín:

jantar, pinie, dub, ořech, mahagon, palisandr, jedle, třešeň, kaštan, teak – odstíny nejsou standardizovány

Balení:

0,7 kg, 3,5 kg, 8 kg, 160 kg sud

Technické požadavky:

a) *vlastnosti v tekutém stavu*

Pach: po použitých surovinách

Konzistence: min. 10 s (22 ± 2 °C, 4 mm)

Sušina: min. 40 hmot. %

b) *vlastnosti zaschlého nátěru*

Vzhled: polotransparentní nátěr

Technické údaje:

Hustota produktu : 0,86 – 0,91 g/cm³

Obsah organických rozpouštědel : 0,45 – 0,48 kg/kg produktu

DETECHA, chemické výrobní družstvo, Husovo nám. 1208, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ, tel.: +420 491 447 111
e-mail: detecha@detecha.cz, www.detecha.cz, bankovní spojení: KB Náchod, č. účtu 214-551/0100, IČO: 00029785, DIČ: 243-00029785

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Dr XVIII, vložka 234

Obsah těkavého organického uhlíku : 0,378 – 0,404 kg/kg produktu
Obsah netěkavých látek : 45 – 52 % objemových
subkategorie A/f
Mezní (limitní) hodnota VOC: 700 g/l
Maximální obsah VOC: 450 g/l

Skladování:

V dobře uzavřených nádobách při teplotách +5 až +25 °C, chránit před otevřeným ohněm. Přípravek nesmí uniknout do půdy ani do odpadních vod.

Likvidace obalů:

Použitý obal, nespotřebovaný či znehodnocený výrobek odevzdejte na místě stanoveném místními komunálními předpisy pro sběr a likvidaci nebezpečných odpadů.

Standardní věty o nebezpečnosti:

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organizmy, s dlouhodobými účink

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorech.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P301+ P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí.

Výstražné symboly nebezpečnosti:



Signální slovo: Nebezpečí

Záruční doba: 48 měsíců od data výroby

Odvolání:

Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím jiných ředidel než doporučených, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

Datum vydání: 17.10.2014, PN 10/95 2.10.2014

DETECHA, chemické výrobní družstvo, Husovo nám. 1208, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ, tel.: +420 491 447 111
e-mail: detecha@detecha.cz, www.detecha.cz, bankovní spojení: KB Náchod, č. účtu 214-551/0100, IČO: 00029785, DIČ: 243-00029785

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Dr XV/III, vložka 234