

Technický list

Flügger Impredur Nano Olej



Popis produktu

Speciální olej na dřevo na vodní bázi s extrémně vodoodpudivým efektem.

Obsahuje velké množství UV-filtru, který účinně chrání před agresivními slunečními paprsky, což způsobuje, že lesk a barva dřeva jsou zachovány po velmi dlouhou dobu. Má výjimečně dobrou penetrační schopnost a chrání před vysycháním, stejně jako před vznikem prasklin, plísní a řas.

- optimální konzervace lesku, barvy a životnosti dřeva
- brání vysychání a praskání dřeva
- nejlepší UV ochrana proti slunci

Aplikace

Používá se k olejování dřevěných fasád a zahradního nábytku z týku, cedru a dalších tmavých druhů dřev. Také vhodný na tlakově impregnované dřevo v exteriéru. Podklad musí být čistý, suchý, pevný, savý a nesmí být již ošetřen lakem nebo barvou.

Prostředek Wood Tex Oil Primer (základní olej na vodní bázi) použijte buď na ošetření dřeva před aplikací nebo na čištění dřeva.

Ošetření před aplikací nemusíte provádět u zahradního nábytku, kde je minimální risk vzniku plísní a řas. Dřevo zasažené plísní nebo řasami omyjte přípravkem Facade Anti-green. Čištění jehličnatého dřeva se provádí přípravkem Flügger čistič dřeva A.

Čištění exotického dřeva přípravkem Flügger čistič dřeva B.

Před použitím promíchejte. Nanáší se štětcem. Dbejte, aby olej důkladně pronikl do dřeva. Opakujte aplikaci, dokud není dřevo plně nasycené olejem, aniž by se vytvořil na povrchu olejový film.

Upozornění: Vlhkost dřeva před nátěrem olejem musí být max.: okna a dveře 12 % ± 3,, ploty a obložení 18 %. Hadr nasáklý olejem může vzplát, proto jej namočte do vody nebo spalte.

Než produkt plně zaschne, pigment se může trochu lišit.

Povrchy ošetřené olejem vyžadují častější údržbu než povrchy ošetřené mořidlem nebo barvou. Opakujte aplikaci dříve než dřevo zešedne a opotřebuje se. Na sruby konstruované z kulatých kmenů nebo prken se zbytky kůry nebo letokruhy použijte Flügger olej Classic. Při použití jiných přípravků hrozí odlupování nátěru. V případě aplikace Flügger Impredur oleje na dřevo na dřevěné terasy hrozí, že povrch bude za mokra kluzký. Proto na dřevěné terasy použijte Flügger olej Aqua nebo Flügger olej Classic.

Technické údaje

Typ:	speciální olej na vodní bázi
Hustota:	0,98 kg/l
Obsah sušiny:	24 % váhy, 23 % objemu
Vydatnost:	hrubé dřevo: 10-20 m ² /l hoblované dřevo: 15-25 m ² /l
Teplota při nanášení:	min. +10 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:	na dotek 1 hod. další nátěr ihned po penetraci oleje do dřeva, nejpozději do 8 hod. po 1. nátěru plně vyzrálý po několika dnech
Ředění:	neředí se
Čištění náradí:	voda a mýdlo
Skladování:	v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem

Klíč: IMPTR

Září 2011, nahrazuje prosinec 2010